

SYRIAN ARAB REPUBLIC
MINISTRY OF ELECTRICITY
PUBLIC ESTABLISHMENT FOR
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY
(PETDE)

TECHNICAL SPECIFICATIONS
FOR

12/20 K.V SINGLE CORE, XLPE
INSULATED POWER CABLE WITH ALUMINIUM ROUND
STRANDED CONDUCTORS WITH CROSS SECTION
1X185 mm²

وثائق العرض والمواصفات الفنية
لكابلات أحادية الطور توتر 20/12 ك.ف معزول
بمادة XLPE وناقل ألومنيوم دائري مجدول بمقطع 185×1 مم²
مترجماً إلى اللغة العربية والأساس المعتمد هو النص باللغة الانكليزية

Prepared by:

Eng. Rateb Fares

Eng. Mohamed Rajeh

Eng. Ammar Melhem

Eng. Mohamed Younis

Assist. Eng Rabeea Singer

Mr. Shaker Zanjani

Approved by

GENERAL DIRECTOR of PETDE

Engineer Khaled Abu DI

٢٠٢٥ / ٢٠٢٥

INDEX

ITEM	رقم الصفحة	المجال	البند
- SCOPE	3	المجال	-
1 INTRODUCTION	4	مقدمة	1
2 DEFINITION	5	تعريف	2
3 SYSTEM DETAILS AND SERVICE CONDITION	5	تفاصيل النظام وشروط الخدمة	3
4 STANDARDS AND NORMS	6	النظم القياسية والمعايير	4
5 RATING AND PERFORMANCE / GENERAL	7	القيم الاسمية والأداء/عام	5
6 CONSTRUCTION DETAILS	7	تفاصيل (بنية الكابل)	6
7 DIAGRAMS AND DRAWINGS	9	المخططات والرسومات	7
8 QUALITY ASSURANCE	10	ضمان الجودة	8
9 LANGUAGE OF THE OFFER AND CORRESPONDENCES	10	لغة العرض والمراسلات	9
10 COMPLIANCE WITH DESCRIPTION	10	الالتزام بالمواصفات	10
11 DOCUMENTS OF THE TECHNICAL OFFER	10	وثائق العرض الفني	11
12 TESTING	11	الاختبارات	12
13 PARTICIPATION IN TESTING	14	المشاركة في الاختبارات	13
14 PACKING AND SHIPMENT	14	التغليف والشحن	14
15 MARKING AND IDENTIFICATION	15	بطاقة التعريف والرموز	15
16 GUARANTEE	16	الضمان	16
TABLE 1 GENERAL SPECIFICATIONS AND GUARANTEE SCHEDULE FOR ALUMINIUM CABLE (1X185MM ²)	17	الجدول رقم (1) المواصفات العامة وجدول الضمان لكابل الألمنيوم 185×1 مم ²	جدول 1
TABLE 2 ELECTRIC DATA AND TEST REQUIREMENT (TABLE 2)	29	الجدول رقم (2) معطيات كهربائية ومتطلبات الاختبارات	جدول 2
TABLE 3 RAW MATERIALS USED LIST OF QUANTITIES LIST OF PRICES	35 37 37	الجدول رقم (3) المواد الأولية المستخدمة لائحة الكميات لائحة الأسعار	جدول 3

SCOPE :

This specification covers the requirements of components, product design, performance and quality assurance of 12/20 KV single core XLPE insulated cables with round stranded ALUMINIUM conductor for underground laying. WITH CROSS SECTION 1X185 mm²

GENERAL INFORMATION AND REQUIREMENTS

1- INTRODUCTION

-This description determines the requirements of the PETDE for design, material testing and supply of 12/20 kV single core, XLPE insulated power cable with ALUMINIUM round stranded conductors for underground laying in the distribution system of the PETDE and its companies under the service conditions of Syria.

-For preparing offers in good and complete form, offerers are requested to examine carefully the tender documents in order to ascertain the matters on which they will be deemed to have satisfied themselves and the risks and obligations which they are to undertake.

-The form of the offer and all accompanying documents shall be completely filled in and signed by offerer and must not be altered or mutilated. The offerer shall fill and sign all the technical specification lists (Guarantee schedule) and give clear technical information and dimensions in details.

-The offerer shall give answers to all questionnaires mentioned in the tender book.

-Any improvement or technological progress of the required product and accessories should be presented with necessary technical and economical information by the offerer.

المجال :

إن هذه المواصفات تغطي متطلبات المكونات والتصميم والأداء وضمان الجودة لكابلات أحادي الطور توتر 20/12 ك.ف معزول بمادة XLPE ونقل المنيوم دائري مجدول ويستخدم بشكل مطموّر تحت الأرض مقطع 185×1 مم².

معلومات ومتطلبات عامة

1- المقدمة:

-هذا الوصف يحدد متطلبات المؤسسة العامة PETDE للتصميم واختبار وتوريد كابل استطاعة أحادي الطور توتر 20/12 ك.ف معزول بمادة XLPE ونقل دائرية مجدولة يستخدم في نظام شبكة التوزيع الكهربائية الأرضية للمؤسسة العامة PETDE وشركاتها وتحت ظروف الخدمة في سوريا.

- لتهيئة العروض بشكل كامل وجيد، يطلب من العارضين تفحص وثائق العرض بشكل دقيق ليكونوا على إطلاع كافي بالموضوع الذي يعتقد أنه سيحال عليهم وكذلك بالالتزامات التي يأخذونها على عاتقهم

-إن كامل استمارات ووثائق العرض المرفقة يجب أن تملأ وتوقع بشكل تام من قبل العارض دون تعديل أو تشويه.

يجب على العارض تعبئة وتوقيع كافة جداول المواصفات الفنية (جداول الضمان) وأن يعطي كافة المعلومات الفنية والأبعاد بشكل مفصل وواضح.

-يجب على العارض إعطاء الإجابات على كافة الاستفسارات الموجودة في دفتر الشروط

-أية تحسينات أو تطور تقني للمنتج المطلوب والمواد الملحقة به يجب أن تقدم من قبل العارض مع المعلومات الضرورية التقنية والاقتصادية.

2-DEFINITIONS:

-PETDE: Shall mean PUBLIC ESTABLISHMENT FOR TRANSMISSION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY

-Bidder : The natural or legal person who has duly submitted an offer to PETDE in response to its request .

-Candidate contractor : The person to whom the tender or call for bids is awarded , or is bound by contract of mutual consent which has not been fully endorsed and has not received the go-ahead order.

-OFFER: Shall mean all documents submitted by the Supplier , bidder, manufacturer.

- Contractor: The person who is bound to the public entity by a contract to provide its needs and has been notified of the go -a head order as per the rules of this system .

IEC :International Electrotechnical Commission

3- SYSTEM DETAILS AND SERVICE CONDITIONS

The performance of the cable and accessories shall be guaranteed for the following operating, installation and environmental conditions of Syria.

3.1-20 kV Distribution System

-20 kV $\pm$ 10%.

-Three phases, three wires.

- Earthed through an earthing transformer
20/0.4kV (Zn Yn11)

-Vector group of distribution transformer 20 /0.4 kV DYN11

Rated voltages U_o/U : 12 /20 kV -

-Maximum service voltage : 24 kV Rated frequency : 50 Hz

-Impulse withstand voltage level : 125 kV at 1.2/50 μ s

-Symmetrical system rated short-circuit level is 500 MVA

2-التعاريف :

المؤسسة: تعني المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء

العارض : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بعرض حسب الأصول إلى المؤسسة بناء على طلبها .

المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو طلب العروض أو يرتبط بعقد بالتراضي لم يستكمل أسباب تصديقه ولم يبلغ أمر المباشرة .

العرض : تعني جميع الوثائق المقدمة من قبل المورد أو العارض أو المصنع .

المتعهد : هو من يرتبط مع الجهة العامة بعقد لتأمين احتياجاتها وتم تبليغه أمر المباشرة وفق أحكام هذا النظام .

IEC : الهيئة العالمية للتقنيات الكهربائية .

3- تفاصيل النظام وظروف الخدمة :

إن أداء الكابل والمواد الملحقة به يجب أن تكون مضمونة بالنسبة لشروط التشغيل والتركيب والظروف البيئية في سوريا.

3-1 نظام التوزيع 20 ك.ف:

- 20 ك.ف $\pm$ 10%

- ثلاثي الطور وثلاث أسلاك.

- مؤرض بواسطة محولة تأريض 0.4/20 ك.ف (ZnYn11) .

- طريقة الربط بمحولة التوزيع 0.4/20 ك.ف DYN11

- التوتر الاسمي U/U^o : 12/20 ك.ف.

- توتر العمل الأعظمي : 24 ك.ف .

- التردد الاسمي : 50 هرتز .

- توتر الثبات النبضي : 125 ك.ف عند موجة 1.2 / 50 ميكروثانية .

- استطاعة دائرة القصر المتناظرة للنظام : 500 ميغا فولت أمبير .

3.2 Installation Conditions :

- Cable laying method: Directly buried
- Laying depth :100-120 cm
- Laying arrangement: flat or trefoil
- Average soil temperature at bury depth 20 °C
- Thermal resistivity of soil 100 °C CM/W
- Power factor 0.7

3.3 Environmental Conditions:

- Altitude above sea level. ≤ 2000 m
- Max. ambient temperature : 55 °C
- Min. ambient temperature : - 10 °C
- Average max. temperature : 40 °C at Summer time.
- Maximal temperature variation in one day: 20 °C
- Average max . relative humidity: 80%at 30 °C
- (Relative humidity - in some site of Syria up to 100% is possible)

4-STANDARDS AND NORMS :

The offered products shall be designed, manufactured and tested in conformity with the latest applicable IEC standards (IEC 228 IEC 230, IEC 60502, IEC 540.....).

Offer documents shall include the newest Editions of all standards and norms to be applied for manufacture of each product, construction, installation and testing. The offerer shall also specify the testing procedure to be carried out . The offerer shall submit the tests reports for the same or similar product .

2-3 ظروف التركيب:

- طريقة مد الكابل: الطمر تحت الأرض بشكل مباشر.
- عمق الخندق: 100 - 120 سم.
- ترتيب المد: بشكل متجانس أو مثلثي.
- درجة الحرارة الوسطية للتربة عند العمق المحدد 20 °C.
- المقاومة الحرارية للتربة: 100 °C م²/سم واط.
- عامل الاستطاعة: 0.7

3-3 الشروط البيئية:

- مستوى الارتفاع فوق سطح البحر ≥ 2000 م.
- درجة الحرارة المحيطية العظمى 55 °C درجة مئوية.
- درجة الحرارة المحيطية الدنيا -10 °C درجة مئوية.
- معدل درجات الحرارة العظمى في فصل الصيف 40 °C درجة مئوية.
- التغير الأعظمي لدرجة الحرارة خلال يوم واحد 20 °C درجة مئوية.
- المعدل الأعظمي للرطوبة النسبية 80 % عند درجة حرارة 30 °C.
- (الرطوبة النسبية في بعض المواقع في سوريا قد تصل إلى 100 %).

4- النظم القياسية والمعايير :

- إن المنتجات المقدمة يجب أن تكون مصممة ومصنعة ومختبرة ومطابقة لأخر نسخة من المواصفات العالمية IEC (IEC 228 - IEC 230 - IEC 60502 - IEC 540.....) .
- إن وثائق العرض يجب أن تكون متضمنة آخر إصدار لكل النظم القياسية والمعايير لتطبق في تصنيع كل منتج ، البنية ، التركيب ، والاختبار . ويجب على العارض أن يحدد إجراءات الاختبارات التي سيتم تنفيذها . على العارض أن يقدم تقارير اختبارات المواد لنفس المنتج أو مواد مشابهة له .

5 RATINGS AND PERFORMANCE/GENERAL

5.1 Rating, performance and testing of each product shall meet the requirements described in the relevant clauses.

5.2 The specified ratings and the minimum guaranteed performance shall be for the distribution system and service conditions described in clause 3.

5.3 All the materials used in the construction of the cable shall be capable of withstanding mechanical, electrical and thermal stresses developed during the normal working (permanent or temporary loading), short circuit and emergency overloading under the service conditions described in clause 3.

6 CONSTRUCTION DETAILS

The cables are intended for underground laying it shall be 12/20 k v single core, XLPE insulated and class 2 round stranded Aluminum conductor with cross section $1 \times 185 \text{ mm}^2$.

The cable construction consists from these layers:

- 1-Aluminum conductor
- 2-Inner semi-conductive layer
- 3-XLPE insulation
- 4-Outer semi-conductive layer
- 5-Semi-conductive swellable tape.
- 6-Metallic screen
- 7-Separation sheath (swelling tape)
- 8-P.V.C outer cover

6.1 Aluminum Conductor :

The conductor shall be class 2 , round stranded Aluminum wires and compacted. It must comply with IEC 228.

5- القيم الاسمية والأداء / علم :

1-5 إن القيم الاسمية والأداء والاختبار لكل منتج يجب أن يحقق المتطلبات الموصوفة في الفقرات ذات العلاقة.

2-5 إن القيم الاسمية والأداء المضمون كحد أدنى المحددين يجب أن يتناسب مع ظروف العمل ونظام التوزيع الموصوف في الفقرة رقم (3) .

3-5 إن كل المواد المستخدمة في تركيب الكابل يجب أن تكون قادرة على تحمل القوى الميكانيكية والكهربائية والحرارية التي تنشأ خلال العمل الطبيعي (الدائم أو المؤقت) والناجمة عن تيار القصير وعن التحميل الزائد الطارئ وتحت ظروف التشغيل الموصوفة في الفقرة (3) .

6- تفاصيل بنية الكابل :

إن الكابلات مهيأة للمد تحت الأرض ويجب أن تكون بتوتر 12/20 K.V أحادي الطور ومعزول بمادة XLPE ونقل من (CLASS 2) مصنوع من الألمنيوم الدائري المجنول وبمقطع $185 \times 1 \text{ مم}^2$.

إن بنية الكابل تتكون من الطبقات التالية:

1. ناقل الألمنيوم.
2. طبقة نصف ناقل داخلية.
3. عزل XLPE.
4. طبقة نصف ناقل خارجية.
5. الشريط النصف ناقل الماص للرطوبة.
6. غلاف التحجيب المعنوي.
7. الغمد الفاصل (الشريط الماص للرطوبة).
8. الغلاف الخارجي P.V.C.

1-6 ناقل الألمنيوم:

يجب أن يكون الناقل CLASS/2/ بأسلاك الألمنيوم دائرية مجنولة ومضغوطة ويجب أن تتوافق مع النظام IEC228.

6.2 Inner semi-conductive layer:

The conductor screen shall consist of extruded semi-conducting material. The screen shall be firmly bonded to the over laying XLPE insulation (bonded thermosetting semi-conducting screen, triple extruded), and with permissible operating temperature equal or greater than that of the XLPE insulation. The thickness shall be according to the schedule of guarantee.

6.3 XLPE Insulation:

The insulation shall be extruded (triple extruded) super clean cross - linked polyethylene XLPE . The thickness of the insulation layer shall be according to schedule of guarantee.

6.4 Outer semi- conductive layer:

The insulation screen shall consist of extruded (triple extruded) semi - conducting thermosetting compound . The screen shall be firmly bonded (thermosetting) to the insulation . The thickness of semi - conducting layer of the conductor or over the insulation , shall not be included in the thickness of the insulation XLPE. Conductor screen, insulation and insulation screen shall be applied (extruded) simultaneously , using triple extrusion head .

6.5 Semi conductive swelling tapes with over lap min20%:

- Semi-conductive bedding tapes shall be used to assure good electrical connection between the concentric wire screen and the extruded semi-conducting insulation screen.

6.6 Metallic screen :

The metallic screen shall consist of the concentric layer of copper wires and tapes.

2-6 طبقة النصف ناقل الداخلية:

يجب أن تكون الطبقة التي تغطي الناقل من مواد نصف ناقلة محقونة و ملتصقة بشكل جيد مع عازل XLPE (طبقة النصف الناقل ملتصقة بواسطة التصلد الحراري thermosetting ، حقن ثلاثي) وذلك عند درجة حرارة التشغيل المسموح بها والتي تساوي أو تتجاوز درجة حرارة العازل XLPE . يجب أن تكون السماكة حسب جداول الضمان .

3-6 العازل XLPE :

يجب أن تشكل طبقة العزل (XLPE) بواسطة الحقن (حقن ثلاثي) وأن تكون من نوع البولي إيثيلين المتصلب عالي النقاوة (super clean cross -linked polyethylene) XLPE) يجب أن تكون سماكة الطبقة العازلة حسب جداول الضمان .

4-6 طبقة النصف ناقل الخارجية :

إن الطبقة التي ستغطي طبقة العزل يجب أن تكون من مادة نصف الناقل المتصلدة حرارياً ومحقونة بواسطة الحقن الثلاثي . يجب أن تكون هذه الطبقة ملتصقة بشكل جيد (متصلدة حرارياً thermosetting) إلى طبقة العازل . يجب أن لا تكون سماكة طبقة النصف ناقل الداخلية والخارجية متضمنة مع سماكة العازل XLPE . إن طبقة النصف ناقل الداخلية والطبقة العازلة وطبقة النصف ناقل الخارجية يجب أن تكون محقونة بأن واحد باستخدام حقن ثلاثي الرؤوس .

5-6 أشرطة النصف ناقل الماص للرطوبة مع تراكب

20 % على الأقل :

يجب أن يستخدم شريط النصف ناقل كوسادة لضمان التماس الكهربائي الجيد بين الغلاف المعدني وبين طبقة النصف ناقل الخارجية .

6-6 غلاف التحجيب المعدني :

يجب أن يتكون الغلاف المعدني من طبقات متمركزة من الأسلاك والأشرطة النحاسية.

6.7 Separation sheath (swelling tape)

6.8 PVC Outer covering:

The cable shall have an outer non - metallic sheath, it shall consist of thermoplastic compound of P.V.C - ST2 The sheathing material shall be suitable for its operating temperature in accordance with sub-clause 4.3 IEC 60502. Chemical additives will be requested for use in the over sheath for special purpose for example termite protection but they should not include materials harmful to mankind or environment acc. to IEC 60502.

7 DIAGRAMS AND DRAWINGS:

The following diagrams and drawings shall be submitted with the tender as a part of the tender documents :

- Complete sets of detailed dimension drawings and catalogues of the offered product.
- Calculation sheets for construction, thickness electrical stresses,....
- Current rating computation and curves.
- Other necessary drawings.

8- QUALITY ASSURANCE :

The PETDE attaches great importance to quality assurance by the manufacturer. In addition to witnessing the testing of any or all the cables on a particular order, the PETDE may wish to assess the in-process quality control and inspection being conducted by the manufacturer, the candidate contractor will, accordingly, be required to give adequate information of the manufacturing and testing program for the cable on order. If the quality assurance program has been certified by an independent authority, the tenderer shall submit all the relevant details in his tender; (e.g. ISO-Certificate).

7-6 الغمد الفاصل (شريط ماص للرطوبة) .

8-6 الغلاف الخارجي PVC

يجب أن يغطي الكابل غلاف خارجي غير معدني ويتألف من مركبات ثيرمو بلاستيك من P V C - ST2

ويجب أن تكون مادة الغلاف مناسبة لدرجة حرارة التشغيل حسب الفقرة 4-3 من IEC 60502 .
تطلب إضافات كيميائية لاستخدامها بالغلاف الخارجي لأغراض خاصة مثلاً حماية الكابل من القوارض ولكن يجب ألا تتضمن مواد مؤذية للإنسان أو البيئة حسب IEC 60502 .

7- المخططات والرسومات :

- يجب أن تقدم المخططات والرسومات التالية مع العرض كجزء من وثائق العرض:
- مجموعة كاملة من المخططات تتضمن الأبعاد التفصيلية والكاتالوجات للمنتج المقدم
- حسابات تصميمية للكابل، السماكات، الاجهادات الكهربائية، ومنحنيات التحميل والتيار الاسمي
- مخططات أخرى ضرورية.

8-ضمان الجودة :

إن المؤسسة العامة PETDE تعير أهمية كبيرة لضمان الجودة لدى المصنع ، بالإضافة إلى مراقبة الاختبارات لأي أو لكل الكابلات في هذه العملية ويمكن للمؤسسة العامة PETDE أن ترغب بتقييم الإجراءات المتبعة لمراقبة الجودة والتفتيش لدى المصنع . ويطلب من المتعهد المرشح وفقاً لذلك تقديم معلومات كافية عن برامج التصنيع والاختبارات للكابلات المطلوبة في هذا العرض .

إذا كان برنامج ضمان الجودة مصدقاً من قبل هيئة مستقلة فيجب على العارض تقديم كل التفاصيل المتعلقة بذلك في عرضه (مثال : شهادة ضمان ISO) .

9 LANGUAGE OF THE OFFER AND CORRESPONDENCES

The offer and its enclosed documents, references and the correspondences shall be in English or in Arabic.

10 COMPLIANCE WITH DESCRIPTION

Offer must comply with all the provisions of this description and any incompliance in the offer shall be mentioned.

11 DOCUMENTS OF QUALIFICATION:

A complete offer shall include three copies of the following documents in English or in Arabic:

1-Tender schedule of guarantee duly completed and signed by the offerer and the manufacturer.

2 -All required information.

3-Any improvement of technological progress for the required cable with necessary technical information.

4 -Test certificates, test reports and testing procedure for offered or similar cable, and all materials used in their constructions.

5 -Copy of latest edition of applicable IEC standards or the relevant national standards.

6- Quality assurance certificate by an independent authority (ISO)

7-Diagrams and drawings mentioned in Item 7 of the technical tender book.

8 - Reference list :

-Manufacturer experiences in design, and manufacture of cable.

-Annual capacity production.

-Main clients and offered cable used over the last two years (companies, establishments, etc., with addresses, and fax numbers) .

-Any other details may be useful.

9 - Technical information

10 - Guarantee.

9- لغة العرض والمراسلات:

يجب أن يكون العرض ووثائقه المرفقة والمراجع والمراسلات باللغة العربية أو الانكليزية .

10 - الالتزام بالمواصفات:

يجب أن يكون العرض مطابق للمواصفات في كل البنود ويجب أن يشار إلى أي بند لا يتطابق مع المواصفات.

11 - وثائق التأهيل :

يجب أن يتضمن العرض الكامل ثلاث نسخ من الوثائق التالية وباللغة الانكليزية أو باللغة العربية.

1. جداول الضمان كاملة وموقعة أصولاً من قبل العارض والمصنع.

2. كافة المعلومات المطلوبة.

3. أية تحسينات في التطور التقني للكابلات المطلوبة مع المعلومات الفنية الضرورية.

4. شهادات وتقارير الاختبار مع الإجراءات المتبعة لاختبار الكابلات المعروضة أو كابلات معادلة لجميع المواد المستخدمة في بنية هذه الكابلات.

5. نسخة من آخر إصدار من النظم IEC المتعلق بهذا الموضوع أو من النظم الوطنية ذات الصلة.

6. شهادة ضمان الجودة (ISO) من قبل هيئة مستقلة.

7. المخططات والرسومات المذكورة في الفقرة السابعة من دفتر الشروط الفني.

8. قائمة تأهيل العارض.

- خبرات المصنع في تصميم وتصنيع الكابلات.

- الطاقة السنوية للإنتاج.

- الزبائن الرئيسيين والكابلات المباعة خلال

السنتين الأخيرتين (الشركات ، المؤسسات ، الخ

مع العلوين وأرقام الفاكسات) .

- أي تفاصيل أخرى مفيدة.

9. معلومات فنية

10. الضمان

12 TESTING:

12-1- The contractor shall manufacture a single prototype of (10-15) m length during one month from the date of signing the contract. The prototype will be inspected and a full set of routine, type, performed acc to table 2.

PETDE has the right to attend the prototype tests and the contractor will bear the costs of attendance of two PETDE's representatives at such tests.

If during inspection and testing is demonstrated that the prototype does not comply fully with the requirements of the specifications, the prototype will be rejected. In the event that the prototype is rejected the contractor will prepare a new one, as a second and last chance, during one month only, at his own expense. The new prototype will be fully tested acc to the approved test schedule. In case of rejection of the new prototype, The contractual conditions will be applied.

12.2 -Testing and inspection of product:

The product shall be tested in accordance with the standards and specifications mentioned in this book.

12.3 - If type tests have been already effected by an independent testing authority, the type test reports and certificates shall be enclosed with the offer.

12-4 PETDE has the right to carry out type test on sample (10-15) m for any delivery of the contract.

12-5 The expenses of all tests and all apparatus and connections required for the tests shall be born by the Contractor.

12.6 - The acceptance of the Contractor's offer including his design drawings and specifications

12-الاختبارات:

12-1 على المتعاقد تحضير نموذج (بروتوتايب) بطول (10-15) متر خلال شهر اعتباراً من توقيع العقد وتجرى عليه كافة الاختبارات (الروتينية، النموذجية) وفق الجدول رقم (2).

يحق للمؤسسة (PETDE) حضور الاختبارات للنموذج وسيحمل المتعاقد تكاليف حضور ممثلين (2) من المؤسسة لحضور مثل هذه الاختبارات.

إذا تبين أثناء فحص واختبار النموذج أنه لا يتوافق تماماً مع متطلبات المواصفات سيرفض النموذج في حال رفض النموذج سيحضر المتعاقد نموذج جديد كنموذج ثاني وكفرصة أخيرة خلال شهر واحد فقط وعلى حسابه سيختبر النموذج الجديد بشكل كامل وفقاً لجدول الاختبار المصدق في حال رفض النموذج الجديد ستطبق الشروط العقدية.

12-2 اختبار ومعاينة المنتج:

يجب أن يختبر المنتج حسب النظم والمواصفات المذكورة في هذا النقر.

12-3 يجب أن تكون تقارير وشهادات الاختبار النموذجية مرفقة مع العرض إذا كانت قد نفذت مسبقاً من قبل هيئة اختبار مستقلة.

12-4 للمؤسسة العامة PETDE الحق بإجراء الاختبارات النموذجية (Type Test) على عينة بطول من 10-15 متر لأي دفعة من العقد.

12-5 يتوجب على المتعهد تحمل تكاليف كافة الاختبارات والأجهزة والتوصيلات المطلوبة لإجراء التجارب.

12-6 إن قبول عرض المتعهد متضمناً مخططات تصميمية والمواصفات سوف لن يلزم المؤسسة العامة بقبول أي أعمال

shall not bind PETDE to accept any of the contract works or material until they shall have passed the tests prescribed and have been approved by PETDE in writing.

12.7 - The visual inspection and routine tests shall be carried out on each dispatched cable's drum and shall be free of charge to the PETDE.

12.8 - No cable's drum shall be dispatched to PETDE until the routine/batch test certificates have been approved by the PETDE. In case of failure of random sample(s) in special routine tests or The quality of the cable is not complying with it's requirements, PETDE will reject the offered lot.

12.9 - Test certificates shall include in addition to test results the following :

- a) The order number of the PETDE.
- b) The manufacturer's drum number.
- c) The date of testing, signature of the test engineer.

12.10 - FINAL ACCEPTANCE, REJECTION AND REPLACEMENT:

The final acceptance will be in PETDE's warehouses after taking random samples of the delivered materials (one sample for every 20 km) to be tested as follows :

- Verifying of its compliance with contractual specifications and standards in the contract .
- If during inspection tests carried out by or supervised by PETDE, any material proved defective or not manufactured according to the contractual specifications, PETDE shall have the right to reject such material.

أو مواد عقدية ما لم يتم اجتياز الاختبارات الموصوفة ويصادق عليها من قبل المؤسسة العامة PETDE خطياً .

12-7 يجب أن يجري الفحص البصري والاختبارات الروتينية على كل بكرة كابلات مشحونة إلى المؤسسة مجاناً على نفقة المتعهد الشخصية.

12-8 سوف لن يتم شحن أي بكرة كابلات إلى المؤسسة قبل مصادقة المؤسسة على شهادات الاختبار الروتيني للدفعة وفي حال فشل العينات العشوائية في الاختبارات الروتينية أو عدم تحقيق نوعية الكابل للمتطلبات سترفض المؤسسة العامة PETDE الدفعة المقدمة .

12-9 يجب أن تتضمن شهادات الاختبار إضافة إلى نتائج الاختبار ما يلي :

- ❖ رقم طلبية المؤسسة العامة PETDE .
- ❖ رقم البكرة لدى المصنع .
- ❖ تاريخ الاختبار .
- ❖ توقيع المهندس المختبر .

12-10 القبول النهائي والرفض والتبديل :

سيكون القبول النهائي في مستودعات المؤسسة PETDE وذلك بعد أخذ عينات عشوائية من المواد الموردة (عينة واحدة لكل 20 كم) ليتم اختبارها كما يلي :

- التحقق من مطابقتها للمواصفات العقدية والنظم المنصوص عنها بالعقد .
- إذا ثبت أثناء الاختبارات التي تجرى أو يتم الإشراف عليها من قبل المؤسسة وجود أي مادة معطوبة أو غير مصنعة حسب المواصفات العقدية فيحق للمؤسسة رفض مثل هذه المواد .

- If any material is rejected , the contractor shall be obliged to replace it without extra payment .

- If any sample fail in any of the acceptance tests, the acceptance or rejection will be according to sub-clause 17.3 of IEC 60502-2.

13 PARTICIPATION IN TESTING:

The PETDE has the right to nominate representatives (Engineers) to participate in the testing.

The Contractor will bear all the expenses of testing.

14 PACKING AND SHIPMENT:

1 - The type of packing should be suitable and provide complete protection inland transportation of drums in addition to that it should be robust and have suitable dimensions and weights.

2 - The contractor will take care on his own account that the commodity will be packed carefully in order to avoid damage of delivered materials and should be accepted by insurance company.

3 - The strength and quality of the packing materials should correspond to the weight of the packed materials.

4- Delivery of cables shall be on drums of new wood .The cables on drum shall be protected by wooden batten.

Empty drums after usage shall be non - returnable .

5- The drums shall be new , substantially made to an approved national or international standard . An arrow on the side of each drum shall indicate the rolling direction .

- إذا كان هناك أي مواد مرفوضة فيجب على المتعهد أن يستبدل هذه المواد بدون أن يترتب على المؤسسة أي مبالغ إضافية .

- إذا فشلت أي عينة بأي من اختبارات القبول فسيكون القبول أو الرفض بالاعتماد على الفقرة 17-3 من IEC 60502-2.

13- المشاركة في الاختبارات :

يحق للمؤسسة تسمية ممثلين (مهندسين) للمشاركة في الاختبارات.

يتحمل المتعهد جميع نفقات الاختبار.

14- التغليف والشحن :

1- إن نموذج التغليف يجب أن يكون مناسباً ومزود بحماية كافية للشحن البري للبكرات إضافة إلى ذلك يجب أن يكون متيناً وبأحجام وأوزان مناسبة.

2- يجب أن يتعهد المتعهد وعلى نفقته بأن البضاعة ستغلف بعناية لكي لا تتعرض المواد الموردة للأذى ويجب أن تكون مقبولة من قبل شركة الضمان.

3- إن متانة وتنوعية مواد التغليف يجب أن تتوافق مع وزن المواد المغلفة .

4- يجب أن يتم توريد الكابلات في بكرات مصنعة من خشب جديد وأن تكون متوضعة على البكرة ومحمية بواسطة ألواح خشبية وستكون هذه البكرات الفارغة غير قابلة للاسترجاع بعد استخدامها .

5- يجب أن تكون البكرات جديدة وأن تصنع فعلياً وفق المعايير الوطنية أو العالمية و يجب أن يكون هناك سهم على جانبي البكرة يشير إلى اتجاه الدوران

6- Both ends of the cable shall be sealed with adhesive coated heat shrink end caps to prevent the ingress of moisture in transport , shipping and storage

7- The drums shall be transported in an upright position and properly secured against damage in transportation.

8-The design details and the dimensioned drawing of the drum shall be submitted with the tender including design , material and marking to be approved by the PETDE prior to manufacture .

9- The drum shall meet all the above requirements , any deviation in the drum design , material and marking shall be with the approval of the PETDE.

10- Sufficient steel bands for drum shall be in accordance with their weight and dimensions.

11- Each drum must include the packing list fixed on it .

15 MARKING AND IDENTIFICATION

1- The PETDE stresses great importance on distinct and durable identification.

2- Cable outer covering identification:

The marking on the cable outer covering shall be indelible and distinct and clearly show the following:

**ELECTRIC CABLE, 12 /20KV, 1 x 185mm²
AL/XLPE / PVC**

marking of length each 1 m / year and name of manufacturer/PETDE

3- It is important to mark each drum, clearly by the following:

6- يجب أن يكون طرفي الكابل محكمي الإغلاق بواسطة أغشية لاصقة تنكمش بالحرارة لمنع دخول الرطوبة الناتجة عن عمليات الشحن والتخزين .

7- يجب أن تنقل البكرات بشكل عامودي وأن تكون مؤمنة بشكل جيد ضد الأضرار أثناء النقل .

8- يجب تقديم تفاصيل التصميم ومخططات الأبعاد للبكرة مع العرض متضمنة (التصميم -المادة - الترميز) ليتم المصادقة عليها من قبل المؤسسة PETDE وذلك قبل التصنيع .

9- يجب أن تحقق البكرة جميع المتطلبات أعلاه وأي تغيير بتصميم البكرة وموادها والرموز عليها يجب أن يكون بموافقة المؤسسة PETDE .

10- توضع اشرطة فولاذية كافية على البكرات وذلك حسب وزنها وأبعادها .

11- يجب أن تحتوي كل بكرة على لائحة التغليف المثبتة عليها .

15 - الترميز وبطاقات التعريف :

1- تولي المؤسسة أهمية كبيرة على بطاقات التعريف الواضحة والثابتة.

2- بطاقة تعريف الكابل على الغلاف الخارجي: يجب أن يكون الترميز على الغلاف الخارجي مميز وواضح وغير قابل للمحي وأن يظهر كمالي:

**ELECTRIC CABLE, 12 /20KV, 1 x 185mm²
AL/XLPE / PVC**

marking of length each 1 m / year and name of manufacturer/PETDE

3- من الضروري وضع الترميز على كل بكرة بوضوح على الشكل التالي:

- contract number;
- PETDE, the purchaser;
- delivery number, shipment number;
- manufacturing date;
- name of manufacturer;
- kind of materials;
- quantities contained length;
- main technical specification ;
- cross section;
- gross weight, net weight;

The marking must be clear and written on two sides of the drum with inerasable materials also metal label in both sides of drum including the same information (no.3) above should be fixed.

16 GUARANTEE

The manufacturer shall guarantee the cables against all defects arising out of faulty design or workmanship, or defective material for a period of one year from the date of the provisional acceptance for the last shipment.

- ❖ رقم العقد
- ❖ المؤسسة PETDE - الشاري
- ❖ رقم التوريد - رقم الشحنة
- ❖ تاريخ التصنيع
- ❖ اسم المصنع
- ❖ نوع المواد
- ❖ الكميات متضمنة الطول
- ❖ المواصفات الفنية الرئيسية
- ❖ المقطع العرضي
- ❖ الوزن الإجمالي - الوزن الصافي

يجب أن يكون الترميز واضحاً ومكتوباً على طرفي البكرة بمواد غير قابلة للمحي و يجب أن تثبت قطعة معدنية على كلا طرفي البكرة أيضاً متضمنة نفس المعلومات المذكورة أعلاه (باليند رقم 3) .

16- الضمان :

على الصانع ضمان الكابلات ضد جميع الأعطال الناشئة من خطأ بالتصميم أو التصنيع أو سوء المواد المستخدمة وذلك لمدة عام واحد من تاريخ الاستلام المؤقت لأخر شحنة.

TABLE 1

GENERAL SPECIFICATIONS AND GUARANTEE SCHEDULE
FOR 12/20 kV SINGLE CORE CABLE WITH XLPE INSULATION AND
ALUMINIUM ROUND STRANDED CONDUCTORS
1x185 MM²

المواصفات العامة وجداول الضمان لكابل أحادي الطور توتر 20/12 ك.ف
معزول بمادة XLPE وناقل ألومنيوم دائري مجذول مقطع 185×1 مم²

No.	Description الوصف	Unit الوحدة	PETDE Requirements متطلبات المؤسسة	Offered Data البيانات المقدمة
1	Name of manufacturer اسم الصانع			
2	Country of origin بلد المنشأ			
3	Cable type نموذج الكابل			
4	Designation التصميم		Power cable with ALUMINIUM conductors and XLPE insulation	
5	Standards النظم		As mentioned in article 4	
6	Climatic design التصميم المناخي	°C	- 10 °C, to 55 °C	
7	Rated voltages: التوترات الاسمية			
7.1	Between conductor and sheath (U ₀) بين الناقل والغلاف المعدني	kV	12	
7.2	Between any two conductors (U) بين أي طورين	kV	20	
7.3	Max. service voltage (U _m) توتر الخدمة الأعظمي	kV	24	

No.	Description الوصف	Unit الوحدة	PETDE Requirements متطلبات المؤسسة	Offered Data البيانات المعروضة
8	Rated frequency (f) التردد الاسمي	Hz	50	
9	Impulse withstand voltage 1.2/50 μ s توتر الثبات النبضي	kV	125	
	CABLE DESIGN : تصميم الكابل			
10	Aluminum Conductor ناقل الألمنيوم			
10.1	Cross-section مقطع لساقل	mm ²	185	
10.2	Material المادة		ALUMINIUM	
10.3	Class and form الفئة والشكل		Class 2 – round stranded compacted conductor	
10.4	Max diameter القطر الأعظمي	mm	15.5-16.8	
10.5	Number of wires عدد الأسلاك		≥ 37	
10.6	Diameter of wire before compacting قطر السلك قبل الضغط	mm		
10.7	Weight of conductor per meter وزن الناقل لكل 1 م	kg/m		

TABLE 1

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
10.8	Max. rated temperature for permanent load درجة الحرارة الاسمية الاعظمية للحمل الدائم	°C	90	
10.9	Max. rated temperature emergency loads درجة الحرارة الاسمية الاعظمية للأحمال الطارئة	°C	105	
10.10	Max. rated conductor temperature at short circuit (1 sec. max. duration) درجة حرارة الناقل الاسمية الاعظمية عند دارة القصر لمدة 1 ثانية	°C	250	
11	Inner semi-conductive layer طبقة التصف ناقل الداخلية		triple extruded bonded thermosetting semi-conductive layer	
11.1	Material المادة		Extr. Semi conducting thermosetting compound	
11.2	Minimum Thickness at any point السمك الصغرى عند أي نقطة	mm	0.5	
11.3	Max. service temperature درجة حرارة الخدمة العظمى	°C	90	
11.4	Weight الوزن	kg/m		
12	XLPE Insulation العازل			
12.1	Material المادة		(triple) Extruded dry cured XLPE	

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
12.2	Minimum average Thickness السماكة الوسطية الصغرى	mm	5.5	
12.3	Minimum of thickness at any point السماكة الصغرى عند أي نقطة	mm	4.85	
12.4	Diameter over insulation القطر فوق العازل	mm		
12.5	Max service temp درجة الحرارة الخدمة العظمى	°C	90	
12.6	Weight الوزن	kg/m		
13	Outer semi-conductive layer طبقة النصف ناقل الخارجية		triple extruded bonded thermosetting semi-conductive layer	
13.1	Material المادة		Extr. Semi conducting thermosetting compound)	
13.2	Minimum Thickness at any point السماكة الصغرى عند أي نقطة في أي	mm	0.4	
13.3	Max. service temperature درجة حرارة الخدمة العظمى	°C	90	
13.4	Weight الوزن	kg/m		
14	Semi-conductive swelling tape شريط النصف ناقل الماص للرطوبة			

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
14.1.	Material المادة			
14.2	Minimum Thickness السمك الصغرى	mm	≥ 0.2	
14.3	Max service temperature درجة حرارة الخدمة الأعظمية	$^{\circ}\text{C}$	90	
14.4	Weight الوزن	Kg/m		
15.	Metallic screen : الغلاف المعدني			
15.1	- Wires الأسلاك			
	- Material المادة		copper	
	- Min Wires number عدد الأسلاك الأصغرى	No	≥ 33	
	-Diameter القطر	mm		
	Geometrical Cross section المقطع الهندسي	mm^2	≥ 35	
	- Weight الوزن	kg/m		
15.2	Copper tape الشريط النحاسي		Open helix 200%	
	- Material المادة		Copper	







No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
	-Width العرض	mm	≥ 25	
	- Minimum Thickness السماكة الصغرى	mm	0.1	
	- cross section المقطع	mm ²		
	- Weight الوزن	kg/m		
16	Separation sheath (swelling tape) الغمد الفاصل (الشريط الماص للرطوبة)			
	Material المادة			
	Thickness الوسطية	mm	0.25	
	Max service temperature درجة حرارة الخدمة العظمى	°C	90	
	Weight الوزن	kg/m		
17	P.V.C outer covering الغلاف الخارجى		Anti rodentia / PVC	
	- Material المادة		PVC ST2 with chemical additives	

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
	Average Thickness السمكة الوسطية	mm	≥ 2.2	
	Minimum thickness at any point السمكة الصغرى عند أي نقطة	mm	≥ 1.9	
	- Max service temperature درجة حرارة الخدمة الأعظمية	$^{\circ}\text{C}$	90	
	- Weight الوزن	kg/m		
18	Completed cable الكابل بشكل كامل			
	- Outer diameter القطر الخارج	mm		
	- Cable weight وزن الكابل	kg/m		
	Min permissible bending diameter قطر الانحناء الأدنى المسموح به	m		
19	Submit dimensioned cable drawings and details of material تقديم مخططات الكابل منون عليها الأبعاد وتفاصيل المواد			
20	Sustained current rating under standard conditions : التيارات الاسمية التي يتحملها الكابل ضمن الشروط النظامية			

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
	- Maximum conductor temperature درجة حرارة الناقل الأعظمية	°C	90	
	ground temperature 20 °C درجة حرارة التربة 20 °C م			
	- Ambient temperature 30 °C درجة الحرارة المحيطة 30 °C م			
20.1	Cable laid in air كابل ممدود في الهواء			
	- At trefoil laying arrangement ممدود بشكل مثلثي	A	≥ 325	
	- At flat laying arrangement ممدود بشكل متجانب	A	≥ 305	
	Current/conductor temperature curves من المفضل تقديم منحنى التيار / درجة حرارة الناقل		Should be submitted	
20.2	Cable laid in the ground كابل ممدود تحت الأرض			
	- Depth of laying 100-120 cm عمق المد 100-120 سم	cm		
	Thermal soil resistivity 100 °C cm/w المقاومة الحرارية للتربة 100 °C م سم/واط			
	- Ambient soil temperature 20°C درجة حرارة التربة المحيطة 20 °C م			



No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
	- At trefoil laying arrangement عدد مده بشكل مثلثي	A	≥ 275	
	- At flat laying arrangement عدد مده بشكل متجانب	A	≥ 240	
21	Max. short circuit current of conductor during 1 sec. تيار قصر الدارة الأعظمي للنقل وخلال 1 ثا	kA	≥ 16	
22	Max. short circuit current of metallic sheath during 1 sec. تيار قصر الدارة الأعظمي للغلاف المعنوي خلال 1 ثا	kA	≥ 3	
23	Method of cable delivery طريقة توريد الكابلات		on drums	
24	Length of cable on drum طول الكابل للبكرة الواحدة	m	$1000 \pm 10 \%$	
25	Min net weight of drum without batten الوزن الصافي الأصغري للبكرة بدون ألواح التغليف الخشبية	kg		
26	Max gross weight of drum With cable الوزن الإجمالي الأعظمي للبكرة مع الكابل	kg		

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
27	Drawing of drum مخططات البكرة			
28	Dimension of drum (diameter and width) أبعاد البكرة (القطر والعرض)	m		
29	Drum material مادة البكرة		New wood	
30	Cable protection on drum حماية الكابلات على البكرة		wooden batten	
31	Minimum Bending radius of cable on drum نصف قطر الانحناء الأصغري للكابل على البكرة			
32	Minimum Bending radius of band round at final situation of the cable نصف قطر الانحناء الأصغري للحزام الدائري بالمرحلة النهائية للكابل	cm		
33	Permissible pulling forces : قوى الشد المسموح بها			
33.1	- At conductor على الناقل	N		
33.2	- At cable grip على جراب سحب الكابل	N		
34	Technical information about advantage of the offered cable and accessories معلومات فنية عن ميزات الكابلات المقدمة ومتوماتها			

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
35	Quality assurance certificate شهادة ضمان الجودة		ISO 9001	
36	Technical information about the used material indicate the components of materials and its sources: المعلومات الفنية للمواد المستخدمة ومكونات المواد ومصادرها -Al للنيوم -XLPE عازل XLPE -Cu نحاس -Semi-conductor نصف ناقل - Swelling tape شريط ماص للرطوبة -Sheathing compound مركبات الغلاف الخارجي		See table 3	
37	Method of extrusion طريقة الحقن		Triple extrusion	
38	Method of curing طريقة المعالجة		Dry curing	
39	Method of cooling طريقة التبريد			

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
40	Guarantee الضمان		1 year	
41	Type test report by qualified laboratory تقرير اختبار النموذج (type test) من قبل مختبر مؤهل		required	
42	Routine test report تقرير الاختبار الروتيني		Required	
43	Non electrical type test for insulation and sheathing compound acc IEC 60502 اختبار النموذج type test غير الكهربائي للمواد العازلة ومواد الغلاف حسب IEC60502		Required	
44	Applicable IEC standard or the national standard النظم العالمية IEC أو الوطنية المعتمدة		Required	
45	Reference list of the manufacturer قائمة تأهيل المصنع		Required	

ELECTRIC DATA And TEST REQUIRMENT

TABLE 2

المعطيات الكهربائية ومتطلبات الاختبار

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
1.1	Routine test الاختبار الروتيني			
1.1	Ohmic DC resistance of conductor at 20 °C مقاومة النقل الأومية للتيار المستمر عند درجة حرارة 20 °C	Ohm/km	≤ 0.164	
1.2	Ohmic resistance of metallic screen at 20 °C المقاومة الأومية للغلاف المعدني عند درجة حرارة 20 °C	Ohm/km		
1.3	Partial discharge level at 1.73 U ₀ for 1 min الانفراغات الجزئية عند توتر 1.73 U ₀ ولمدة 1 دقيقة	PC	$\leq 10^* \text{ PC}$	
1.4	AC withstand voltage توتر الثبات للتيار المتناوب	KV	42 KV/5 min	
2	Type test on sample الاختبار النموذجي على العينة			
2.1	Partial discharge measurement قياس الانفراغات الجزئية	PC	$\leq 5 \text{ PC}$	
2.2	Bending test followed by partial discharge test اختبار الانحناء يتبعه اختبار الانفراغات الجزئية	PC	$\leq 5 \text{ PC}$	

* Less is preferable .

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
2.3	Dielectric power factor at (90 °C + 5 °C0) عامل مفاتيح العزل عند درجة حرارة 90 + 5 °C	X10 ⁻⁴	≤ 80	
2.4	Heating cycle test followed by partial discharge test اختبار دورات التسخين يتبعه اختبار الانفراغات الجزئية	PC	≤ 5 pc	
2.5	Impulse withstand voltage 1.2/50 μs Followed by: High voltage test: اختبار توتر الثبات النبضي 50/1.2 ميكرو ثانية يتبعه اختبار التوتر العالي	KV	125 KV 42 KV/15 min	
2.6	AC withstand voltage test /4 h اختبار توتر الثبات للتيار المتناوب لمدة 4 ساعات	KV	48 KV/4 h	
	Operating capacitance per phase السعة عند التشغيل ولطور واحد	μF/Km		
	Tolerance according to applied standard for capacitance السماحية للسعة وحسب النظم المطبقة	%	+ 8%	
	Charging current per phase at U ₀ تيار الشحن للطور الواحد عند توتر U ₀	A/km		

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
3	Operating inductance at trefoil laying arrangement ممانعة التشغيل التحريضية عند المد بشكل مثلثي	MH/km		
	Operating inductance at flat laying arrangement ممانعة التشغيل التحريضية عند المد بشكل متجاوب	MH/km		
4	Dielectric power factor of XLPE at max Conductor temperature in normal operation plus 5 °C to 10 °C $\tan \delta = f(U)$ عامل مفاقيد العزل لمادة XLPE عند درجة حرارة الناقل الأعظمية عند العمل الطبيعي 5+ حتى 10 درجة مئوية $\tan \delta = f(u)$	$\times 10^{-4}$	≤ 40	
5	Test on XLPE insulation اختبار العازل XLPE			
5.1	Mechanical properties without ageing الخصائص الميكانيكية بدون تقادم			
5.1.1	Tensile strength قوة الشد	N/mm ²	$\geq 12.5^{**}$	
5.1.2	Elongation at break الاستطالة عند القطع	%	$\geq 200^{**}$	

** more than is preferable .

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
5.2	After ageing in air oven (7 day- 135 °C) بعد التقلد بفرن هوائي لمدة سبعة أيام بدرجة حرارة 135 °C			
5.2.1	Tensile strength قوة الشد	N/mm ²		
5.2.2	Variation التبدل	%	$\pm \leq 25^*$	
5.3.1	Elongation at break الاستطالة عند القطع	%		
5.3.2	Variation التبدل	%	$\pm \leq 25^*$	
5.4	Hot set test (200 °C $\pm$ 3°C) 15 min - 20N/cm 2 اختبار الثبات الحراري (200 درجة + 3 ° درجة لمدة 15 دقيقة 20 نيوتن/سم ²)			
5.4.1	Max elongation under load الاستطالة الأعظمية تحت الحمل	%	$\leq 175^*$	
5.4.2	Max permissible elongation after cooling نسبة الاستطالة الأعظمية المسموح بها بعد التبريد	%	$\leq 15^*$	
5.3	Shrinkage of core at: Temperature (130 °C duration 1 h) - Max permissible shrinkage اختبار التقلص للنقل عند درجة 130 °C لمدة ساعة واحدة - نسبة التقلص الأعظمية المسموح بها	%	4	

* less is preferable .

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
6	Test on PVC ST2 sheathing الاختبار على الغلاف P.V.C ST2			
6.1	Mechanical properties الخواص الميكانيكية			
6.1.1	Without ageing بدون تقادم			
	Tensile strength قوة الشد	N/mm ²	≥ 12.5	
	Elongation at break الاستطالة عند القطع	%	≥ 150	
6.1.2	After ageing in air oven (7 d- 100 °C ± 2°C) بعد التقادم بفرن هوائي لمدة سبعة أيام عند درجة الحرارة 100 ± 2 °C			
	Tensile strength قوة الشد	N/mm ²	≥ 12.5	
	Variation التبدل	%	± 25	
6.1.3	Elongation at break الاستطالة عند القطع		≥ 150	
	Variation التبدل		± 25	






No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
6.2	Loss of mass in air oven (7 d- 100 °C ± 2°C) ضياع في الكتلة في الفرن لمدة 7 أيام بدرجة حرارة 100 ± 2 درجة	mg/cm ²	≤ 1.5	
6.3	Pressure test at high temperature (90 °C ± 2°C) اختبار الضغط عند درجة الحرارة العالية 90 ± 2 درجة			
6.4	Cold elongation test (-15 °C ± 2°C) اختبار الاستطالة بالجو البارد -15 درجة 2 ± درجة			
6.5	Cold Impact test (-15 °C ± 2°C)			
6.6	Heat shock test (150 °C ± 3°C; 1 h) اختبار الصدمة الحرارية 150 درجة ± 3 درجة لمدة ساعة			






Table 3

Submit detailed information about the raw materials used and its sources

(name -country) or supplier or producers of raw materials.

الجدول 3/ تقديم معلومات مفصلة عن المواد الأولية المستخدمة ومنشأها (الاسم - البلد)
أو المورد أو المنتجين للمواد الأولية

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
1	PE : high purity PE عالي النقاوة			
2	Aluminum rod: قضيب الألمنيوم -Grade: الدرجة - Conductivity: الناقلية -Tensile: قوة الشد	N/mm ²		
3	CU rod: قضيب النحاس -Grade: الدرجة -Copper purity min: نقاوة النحاس الصغرى - Conductivity min: الناقلية الصغرى -Tensile: قوة الشد -Elongation: الاستطالة -Oxygen content max: محتوى الأوكسجين الأعظمي	% % N/mm ² % ppm	99.9 100 200	

No.	Description	Unit	PETDE Requirements	Offered Data
4	Semi --conductor تصف ناقل			
5	PVC طبقة الغلاف الخارجي PVC مع إضافات كيميائية ضد القوارض			
6	Semi conductive ,Swelable tape الشريط النصف ناقل (ماص للرطوبة)			
7	Swell able tape شريط ماص للرطوبة			
8	Submitted quality testing certificate of all raw materials تقديم شهادة اختبار الجودة لجميع المواد الأولية		Submitted by supplier.	







LIST OF QUANTI-TIES
لائحة الكميات

ITEM NO.	DESIGNATION	UNIT	Qty	price	
1	12/20 KV ALUMINIUM Cable with: Cross section 1x185 mm ² كابلات الألمنيوم 20/12 ك.ف. بمقطع 185×2 مم	km	200	CPT	
				unite	total
2	Expenses for two representatives (engineers) to attend testing of the prototype at the manufacturer's factory		2		
3	Expenses for two representatives (engineers) to participate in the testing at the manufacturer's factory for each delivery		2		

